Leuchtobjekt - Olympisches Feuer


© www.inspiration-for-glass.com




Leuchtobjekte




Opympisches Feuer




Die einzelnen Flammen werden zuerst einzeln umlötet. Löten Sie die Flammen danach am weißen Glas an. Eine ausreichende Stabilität bekommt der Flammenkranz, wenn sie die einzelnen Flammen punktuell löten.





Leuchtobjekte



Die ca. 40 Flammen arbeiten Sie frei Hand. Die Flammen sind ca. 20-30mm breit und 70-100mm lang.

Materialliste Schott Opalika (Weißüberfangglas 4mm) oder Spectrum weiß 200 Uroboros leuchtend rot mit etwas klar und weiß 60-25 1 x 2415600 Schirmspeiche Messing 4-fach